



# Ultracoat Easy Plus

**Vernice monocomponente all'acqua 100% poliuretanic**  
**per pavimenti in legno, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (EMICODE EC1) ad elevata resistenza all'usura ed all'abrasione.**  
**Idonea per pavimenti soggetti a traffico pedonale medio alto**



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura a medio alta protezione ed elevata resistenza all'usura ed all'abrasione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare, ad uso civile e commerciale sottoposti ad elevato traffico pedonale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Ultracoat Easy Plus** è una vernice monocomponente all'acqua formulata con resine 100% poliuretaniche alifatiche e con sistema autoreticolante che aumenta notevolmente la resistenza all'abrasione ed alla tracce di suole in gomma. Caratterizzata oltre che da una notevole trasparenza, da un elevato potere coprente. Dal punto di vista estetico si differenzia dai tradizionali prodotti all'acqua per la sua trasparenza e per il tono caldo che conferisce al legno.

**Ultracoat Easy Plus** è disponibile nelle versioni 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.

## AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Ultracoat Easy Plus** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Non utilizzare per la finitura di pavimenti in legno sottoposti a traffico pedonale estremo (uffici pubblici, centri commerciali, aeroporti, ecc.).
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Con specie legnose ricche di estrattivi, si consiglia una preventiva verifica della compatibilità o di utilizzare come prima mano un fondo **Ultracoat Universal Base** o **Ultracoat Premium Base**.
- Eliminare completamente tutti i residui di precedenti trattamenti per ottenere una finitura uniforme.
- Proteggere il pavimento dal sole diretto e dalle correnti d'aria per le prime 3 ore.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzati di prodotto.
- Ogni tanica, una volta aperta, deve essere terminata nel tempo più breve possibile. Ad alte temperature si

consiglia sempre una diluizione al 10% (Dir. 2004/42/CEE) con acqua pulita o con **Ultracoat EL**.

- **Teme il gelo; per trasporti a basse temperature, utilizzare mezzi con temperatura controllata.**

## Preparazione del prodotto

**Ultracoat Easy Plus** è pronta all'uso. Agitare prima dell'uso, inserire il sottotappo filtrante e versare nell'apposita vaschetta opportunamente predisposta. Rimuovere il sottotappo filtrante prima di richiudere la tanica e lavarlo accuratamente con acqua pulita. Lasciare riposare 5/10 minuti prima di procedere con l'applicazione.

## Applicazione del prodotto

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche. Eliminare ogni traccia di polvere dopo la carteggiatura. Applicare un primo strato omogeneo di **Ultracoat Easy Plus** o di fondo **Ultracoat Universal Base** o **Ultracoat Premium Base** utilizzando **Ultracoat Roller Plus**. Se come primo strato si è utilizzato **Ultracoat Easy Plus** dopo 8 ore carteggiare con retina **Ultracoat SR 180/220**; nel caso come primo strato si sia utilizzato un fondo **Ultracoat Universal Base** o **Ultracoat Premium Base** procedere come indicato sulle rispettive schede tecniche. Successivamente rimuovere accuratamente la polvere, e applicare il secondo strato di **Ultracoat Easy Plus**. Se è previsto un ciclo a 3 strati applicare l'ultimo strato dopo **minimo 2 ore e massimo 5 ore senza carteggiare**. Se il tempo di sovraverniciatura supera le 5 ore, si rende necessaria un'ulteriore carteggiatura.

## Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Easy Plus** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto

# Ultracoat Easy Plus



DATI TECNICI (valori tipici)	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO</b>	
Consistenza:	liquido
Colore:	bianco lattiginoso
Viscosità (tazza Ford 3):	40 ± 1 sec (10 gloss) - 35 ± 1 (30 gloss) - 32 ± 1 (60 gloss)
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,045 ± 0.005 (10 gloss) - 1,040 ± 0.005 (30 gloss) - 1,038 ± 0.005 (60 gloss)
EMICODE:	EC1 - a bassissima emissione
<b>DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)</b>	
Fuori polvere:	20 min.
Fuori impronta:	35-40 min.
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE):	10% con acqua pulita o con <b>Ultracoat EL</b>
Carteggiabilità:	dopo 8 ore
Sovraverniciabilità senza carteggiatura:	dopo 2 ore, entro 5 ore
Messa in esercizio:	36-48 ore
<b>PRESTAZIONI FINALI</b>	
Adesione (quadrettatura) Önorm C 2354:	C
Resistenza all'abrasione (Taber test 1000 giri, 1000 g, mola CS10):	18 mg
Resistenza chimica Önorm C 2354:	1 B
Elasticità Önorm C 2354:	1 C
Grado di brillantezza:	(10 gloss - 30 gloss - 60 gloss)

è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

#### CONSUMO

80-100 ml/m<sup>2</sup> per il primo strato 50-70 ml/m<sup>2</sup> i successivi strati.

#### CONFEZIONI

Taniche da 5 l.

#### IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Easy Plus** non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore

*esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.



**Il nostro impegno per l'ambiente**  
I prodotti MAPEI aiutano i progettisti e i contractor a realizzare progetti innovativi certificati LEED, "The Leadership in Energy and Environmental Design", in accordo al U.S. Green Building Council.

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI