

# Ultracoat Toning Base

**Fondo bicomponente tonalizzante all'acqua ad alto potere isolante, per cicli di finitura all'acqua Ultracoat su pavimenti in legno, a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC) ed esente da NMP**



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare per cicli di finitura all'acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Ultracoat Toning Base** è un fondo bicomponente tonalizzante all'acqua caratterizzato da alto potere isolante, ottima copertura e tonalizzazione, buona carteggiabilità, facile applicabilità. Minimizza il problema dei sormonti.

**Ultracoat Toning Base** è stato studiato per aumentare la tonalità del colore del legno pari quasi ai tradizionali fondi a solvente senza causare indesiderate variazioni di colore sui legni ricchi di tannino e di altri estrattivi (rovere, teak, ecc.); pertanto è particolarmente consigliato sui legni difficili qualora si voglia aumentare il tono del colore ma non si vogliono avere imbrunimenti o arrossamenti.

**Ultracoat Toning Base**, grazie all'alto residuo solido, permette di realizzare, a seconda della destinazione d'uso del pavimento, cicli anche con un solo strato di finitura **Ultracoat** bi o monocomponente.

**Ultracoat Toning Base** è esente da solventi e da NMP (N-metil-pirrolidone) ed è un prodotto a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

## AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Ultracoat Toning Base** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

- Le condizioni ambientali e l'umidità del legno al momento della posa devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.
- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione massimo 10% con acqua o con **Ultracoat EL**.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche. Dopo la carteggiatura, eliminare ogni traccia di polvere.

Applicare una mano di **Ultracoat Toning Base** a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Plus**). È possibile effettuare una successiva applicazione, senza carteggiatura, di un altro strato di **Ultracoat Toning Base** o di una finitura all'acqua **Ultracoat** dopo minimo due ore e massimo entro 5 ore oppure attendere 16/24 ore, carteggiare con retina **Ultracoat SR 180/220**, rimuovere accuratamente la polvere ed applicare a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Finish**) una mano di finitura all'acqua **Ultracoat**.

Nel caso di un'attesa prolungata prima della applicazione della mano di finitura, si consiglia di carteggiare solo con retina **Ultracoat SR 220**.

Per i cicli di finitura, seguire le indicazioni sulle relative schede tecniche.

### Preparazione del prodotto

Miscelare in modo accurato i due componenti fino ad omogeneizzazione totale. È possibile diluire la miscela

# Ultracoat Toning Base



DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	comp. A	comp. B
<b>Consistenza:</b>	liquido	liquido
<b>Colore:</b>	bianco lattiginoso	trasparente
<b>Massa volumica (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1.030	1.075
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)		
<b>Durata della miscela:</b>	2 ore	
<b>Rapporto di miscelazione:</b>	comp. A : comp. B = 5 : 1 (in volume)	
<b>Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE):</b>	10% con acqua pulita o con <b>Ultracoat EL</b>	
<b>Carteggiabilità:</b>	dopo 16/24 ore	
<b>Sovraverniciabilità senza carteggiatura:</b>	dopo 2 ore, entro 5 ore	

così ottenuta fino al 10% con acqua pulita o con **Ultracoat EL** (Dir. 2004/42/CEE). Lasciare riposare 10 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta deve essere utilizzata entro 2 ore.

#### Applicazione del prodotto

Applicare **Ultracoat Toning Base** a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Plus**). Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua massimo 10%.

#### Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Toning Base** può essere effettuata con acqua quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

#### CONSUMO

80-100 g/m<sup>2</sup> per mano.

#### CONFEZIONI

Unità (A + B) da 6 l.

Teme il gelo; per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

#### IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Toning Base** comp. B è irritante e può provocare reazioni allergiche in soggetti predisposti. Durante la lavorazione del

prodotto si raccomanda di utilizzare guanti e occhiali protettivi. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto, si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

#### AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI