



# Ultracoat Premium Base



**Fondo bicomponente all'acqua ad alto potere isolante, per cicli di finitura all'acqua Ultracoat su pavimenti in legno, a bassa emissione di sostanze organiche volatili ed esente da NMP**



## CAMPI DI APPLICAZIONE

Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare per cicli di finitura all'acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Ultracoat Premium Base** è un fondo bicomponente all'acqua caratterizzato da alto potere isolante, ottima copertura, buona carteggiabilità, facile applicabilità. Minimizza il problema dei sormonti. **Ultracoat Premium Base** è stato studiato per aumentare la tonalità del colore del legno senza causare indesiderati variazioni di colore sui legni ricchi di tannino e di altri estrattivi (rovere, teak, ecc.), pertanto è particolarmente consigliato sui legni difficili qualora non si vogliono avere imbrunimenti o arrossamenti.

**Ultracoat Premium Base**, grazie all'alto residuo solido, permette di realizzare, a seconda della destinazione d'uso del pavimento, cicli anche con un solo strato di finitura **Ultracoat** bi o monocomponente.

**Ultracoat Premium Base** è esente da solventi e da NMP (N-metilpirrolidone) ed è un prodotto a bassa emissione di sostanze organiche volatili (VOC).

## AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Ultracoat Premium Base** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Le condizioni ambientali e l'umidità del legno al momento della posa devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzati di prodotto.

- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione massimo 10% con acqua o con **Ultracoat EL**.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Aqua Plus** o **Ultracoat Binder**, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche. Dopo la carteggiatura, eliminare ogni traccia di polvere ed applicare una mano di **Ultracoat Premium Base** a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Plus**). È possibile effettuare una successiva applicazione, senza carteggiatura, di un altro strato di **Ultracoat Premium Base** o di una finitura all'acqua **Ultracoat** dopo almeno 2 ore e comunque entro 5 ore. In alternativa è possibile attendere 12 ore e carteggiare con retina **Ultracoat SR 180/220**, rimuovendo accuratamente la polvere ed applicando a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Finish**) una mano di finitura all'acqua **Ultracoat**.

**Per i cicli di finitura seguire le indicazioni sulle relative schede tecniche.**

### Preparazione del prodotto

Miscelare in modo accurato i due componenti fino ad omogeneizzazione totale. È possibile diluire la miscela così ottenuta fino al 10% con acqua pulita o con **Ultracoat EL** (Dir. 2004/42/CEE). Lasciare riposare 10 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta deve essere utilizzata entro 2 ore.

### Applicazione del prodotto

Applicare **Ultracoat Premium Base** a pennello o rullo (**Ultracoat Roller Plus**).

# Ultracoat Premium Base



DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	comp. A	comp. B
Consistenza:	liquido	liquido
Colore:	bianco lattiginoso	trasparente
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,030	1,075
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)		
Durata dell'impasto:	2 ore	
Rapporto di miscelazione:	comp. A : comp. B = 5 : 1 (in volume)	
Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE):	10% con acqua pulita o con <b>Ultracoat EL</b>	
Carteggiabilità:	dopo 12 ore	
Sovraverniciabilità senza carteggiatura:	dopo 2 ore, entro 5 ore	
Classificazione di reazione al fuoco*:	B <sub>fl</sub> s1 - C <sub>fl</sub> s1	

\* In combinazione con **Ultracoat High Traffic**

Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua massimo 10%.

## Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Premium Base** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

## CONSUMO

80-100 g/m<sup>2</sup> per mano.

## CONFEZIONI

Unità (A + B) da 6 l.

Teme il gelo. Per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

## IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Premium Base** parte A non è pericolosa ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele.

**Ultracoat Premium Base** parte B è irritante per le vie respiratorie e può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Durante l'applicazione si raccomanda di utilizzare abiti di protezione, guanti, occhiali di sicurezza e applicare in condizione di continuo ricambio d'aria. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con

acqua e consultare il medico. Inoltre è pericoloso per gli organismi acquatici. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto, si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI